

OPIS PRODUKTU	STONE EFFECT Classic Effect to cienkowarstwowy efekt dekoracyjny, imitujący strukturę posadzki betonowej.
ZASTOSOWANIE	Posadzki wewnątrz budynków. Pomieszczenia prywatne, mieszkania, sklepy, biura, obiekty użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu pieszego.
SPOSÓB BARWIENIA	możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Cameleo, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża.  – podłoża betonowe: Podłoże betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność nie powinna przekroczyć 4%. Klasa podłoża betonowego nie powinna być mniejsza niż C20/25 (B25). Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia należy usunąć mechanicznie. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować jedno- lub dwukrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100, a następnie zagruntować farbą podkładową CAMEPRIMER P3000 2K jedno- lub dwukrotnie. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę bazową STONE BASE. O1.  – podłoża na płytkach szklanych: Podłoże z płytek szklanych i gresowych należy zmatowić używając szlifierki i tarczy diamentowej. Fugi należy zagruntować środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100 i wypełnić (tylko w miejscach fug) STONE BASE. Po wyschnięciu warstwy STONE BASE należy całość delikatnie przeszlifować papierem ściernym (80 – 100) w celu wyrównania powierzchni. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować farbą podkładową CAMEPRIMER P3000 2K. Następnie całość pokryć STONE BASE wraz z siatką zbrojącą CAMELEO MESH O1.  – powierzchnie pionowe, ściany: gładzie gipsowe: pozostawić do całkowitego wyschnięcia płyty kartonowo-gipsowe: łączenia płyt wyszpachlować  We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.  – powłoki malarskie: Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 – 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P3000 2K. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę bazową STONE BASE. W przestrzeniach łącznikowych na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę bazową STONE BASE wraz z siatką zbrojącą CAMELEO MESH O1.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu STONE BASE, STONE EFFECT oraz CAMELAZUR L300 2K



PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100
Wydajność do:	0.34 l/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt CAMEPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Środek gruntujący 2:	CAMEPRIMER P3000
Wydajność do:	0.42 kg/m <sup>2</sup>
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść grunt CAMEPRIMER P3000 2K.
Czas schnięcia:	2 h
3. Produkt główny 2:	STONE FINISH + 2% HARDENER H01
Wydajność do:	0.45 kg/m <sup>2</sup> (1. warstwa) 0.35 kg/m <sup>2</sup> (2. warstwa)
Narzędzia do aplikacji:	Paca wenecka
Aplikacja:	Szpachlą wenecką nałożyć warstwę STONE FINISH. Po nałożeniu produktu delikatnie go wygładzić. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni STONE FINISH. Następnie pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	6 h (dla jednej warstwy)



4. Lakier zabezpieczający:	CAMELAZUR L300 2K + 10% HARDENER H01 (połysk) lub 10% HARDENER H02 (mat)
Wydajność do:	0.08 l/m <sup>2</sup> (1. warstwa) 0.05 l/m <sup>2</sup> (2. warstwa)
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski ( microfibra )
Aplikacja:	Dla zabezpieczenia powierzchni STONE EFFECT Classic Effect for floor na suchą powierzchnię, należy nanieść wałkiem malarskim odpowiednio przygotowany lakier CAMELAZUR L300 2K tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h (dla jednej warstwy)

#### INFORMACJE TECHNICZNE

Klasyfikacja ogniowa (PN-EN 13501-1):	Bfl-s1
Przeciwpoślizgowość DIN 51130:2014-02:	R9
CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	
Pełne utwardzenie:	po 7 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	ciepła woda z mydłem

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem lub środkami do tego przeznaczonymi.
-------------------------	---

WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%. W przypadku nakładania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym, należy je wcześniej wygasić min. 3 dni przed przystąpieniem do nakładania.
--------------------	--

WSKAZÓWKI	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej.
-----------	--

UWAGI	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
-------	--

GWARANCJA	
Na produkt:	Cameleo sp. z o.o. sp. k. gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.



Na efekt: Cameleo sp. z o.o. sp. k. gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i Świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

