

OPIS	Poliuretanowy wodny, dwuskładnikowy lakier do stosowania przy efektach dekoracyjnych Cameleo.
KOLOR	Biały, po wyschnięciu bezbarwny
SPOSÓB BARWIENIA	Brak
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Przed użyciem należy wymieszać z dodatkiem HARDENER H02. Najlepiej wymieszać ręcznie przez ok. 5 min, lub mechanicznie na wolnych obrotach przez ok. 1 min. Należy pamiętać aby w trakcie mieszania mechanicznego nie napowietrzyć lakieru. <u>Po wymieszaniu z dodatkiem HARDENER H02 lakier należy użyć przed czasem 5 h.</u> Dodatek HARDENER nie powinien przekroczyć 10% objętości lakieru. Lakier można rozcieńczyć wodą do 10% jego objętości.
APLIKACJA	Wałek z mikrofibry, mop z mikrofibry, pędzel
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.03 g/ml
Wydajność do:	0.110 l/m ² (2 warstwy dla Stone Effect Classic Effect)
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 8
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	0.8 l, 2.4 l, 10.4 l
ATESTY/NORMY	PN-C-81802
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszanej) Chemicznej.
VOC	86.6 g/l
VOC kategoria	A/e
VOC limit	130 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
DATA AKTUALIZACJI	28-02-2022