

OPIS	Farba podkładowa stosowana jako podkład pod efekty dekoracyjne Cameleo.
KOLOR	Biała baza
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Podłoża niemalowane:	Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne i nowe podłoża betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni. Gładzie gipsowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy. Płyty kartonowo-gipsowe, nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie impregnatem gruntującym CAMEPRIMER P100.
Podłoża malowane:	Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 – 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Wymieszać ręcznie lub mechanicznie. Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użycia. W przypadku malowania powierzchni farbą podkładową CAMEPRIMER P300 z dodatkiem pigmentu Cameleo, produkt należy dokładnie wymieszać w celu ujednoczenia koloru farby. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Wałek, pędzel. Podłoża przeznaczone do malowania farbą podkładową CAMEPRIMER P300, należy malować jedno- lub dwukrotnie.
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.38 g/ml
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 8.6
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 2 godzinach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.
SKŁADOWANIE	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	0.8 l, 2.4 l, 10.4 l
ATESTY/NORMY	PN-C-81906 rodzaj II
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	12 g/l
VOC kategoria	A/g
VOC limit	30 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlowa zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022