

OPIS	Farba podkładowa epoksydowa stosowana jako podkład pod efekty dekoracyjne Cameleo floor.
KOLOR	Biały
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Cameleo, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża.</p> <p>Podłoża betonowe: Podłoże betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność nie powinna przekroczyć 4%. Klasa podłoża betonowego nie powinna być mniejsza niż C20/25 (B25). Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia należy usunąć mechanicznie. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować jednokrotnie impregnatem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>Podłoża na płytkach szklanych: Podłoże z płytek szklanych jak i gresowych należy zmatowić używając szlifierki i tarczy diamentowej. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować impregnatem gruntującym DYNAPRIMER P3000.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	<p>Wymieszać ręcznie lub mechanicznie w proporcjach: 2.4 kg part A + 0.6 kg part B + 1,5 kg part C</p> <p>9.6 kg part A + 2.4 kg part B + 6 kg part C</p> <p><u>Produkt należy zużyć w czasie 2 godzin od wymieszania!</u></p>
APLIKACJA	Paca wenecka
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.34 g/ml (z dodatkiem D.E.R. [™] 3221 Epoxy Resin w stosunku 4:1)
Wydajność do:	0.6 kg/m ²
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 9 (z dodatkiem D.E.R. [™] 3221 Epoxy Resin w stosunku 4:1)
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 8 godzinach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
SKŁADOWANIE	<p>Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.</p> <p>Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).</p>
OPAKOWANIA	<p>2.4 kg part A + 0.6 kg part B + 1,5 kg part C</p> <p>9.6 kg part A + 2.4 kg part B + 6 kg part C</p>
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC kategoria	A/g
UWAGI	<p>Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.</p> <p>Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.</p> <p>Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.</p>

GWARANCJA

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną zdeklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022