

OPIS	Tynk dekoracyjny imitujący efekt zardzewiałej powierzchni.
KOLOR	Baza szara
SPOSÓB BARWIENIA	Brak
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Cameleo, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża.</p> <p>Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne i nowe podłoża betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni. Gładzie gipsowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy. Płyty kartonowo-gipsowe, nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie impregnatem gruntującym CAMEPRIMER P100. Następnie pomalować farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p> <p>Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 – 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
Podłoża niemalowane	
Podłoża malowane	
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	<p>Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (30-35 % H₂O na 1 kg). Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.</p> <p>Produkt zdatny do użycia do 2 godzin od momentu wymieszania go z wodą.</p>
APLIKACJA	Paca wenecka Produkt jednowarstwowy
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	2.01 g/ml (zawartość wody 35%)
Wydajność do:	suchy produkt: 0.4 kg/m ²
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 6.5 (zawartość wody 35%)
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 6 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	<p>Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.</p> <p>Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).</p>
OPAKOWANIA	2 kg, 10 kg
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	0.1 g/l
VOC kategoria	A/I
VOC limit	200 g/l
Klasa reakcji na ogień	B-s2, d0 (wartość tabelaryczna) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/2018 z dnia 20 marca 2017 r.

UWAGI Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mechanicznie mieszadłem do farb. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA Camele Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022